



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEMA TECNICA

FORTE 1 SK (JUTADACH 220 L3V AP)

COD. FOR225SK

Telo traspirante tristrato con adesivo

PESO	225 g/mq(-20/+15)	EN 1849-2
ROTOLO	75 mq (1,5x50)mt	EN 1848-2
VALORE SD	0,02 mt	
RESISTENZA A TRAZIONE	MD: 360 N/50 mm (-40/+60) CD: 290 N/50 mm (-40/+50)	EN 12311-2 EN 13859-1
ESTENSIONE	MD: 70% (-30/+20) CD: 90% (-30/+30)	EN 12311-2 EN 13859-1
LACERAZIONE AL CHIODO	MD: 270 N (-30/+60) CD: 330 N (-40/+70)	EN 12320-2 EN 13859-1
RESISTENZA UV	3 mesi	
PROPRIETA' DI TRASMISSIONE AL VAPORE	0,02 m (-0,01/+0,02)	EN 12572-1 EN1931
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE	1.000 g/mq/24h	EN 12572
FLESSIBILITA' A BASSA TEMPERATURA	-30 °C - +90 °C	
REAZIONI AL FUOCO	E	EN 13501 EN 11925-2
COLONNA	-cca 5,0 m (W1)	EN 20811
CERTIFICAZIONE	CE	

Avvertenze particolari

Per la durata dell'immagazzinamento i rotoli sono protetti dall'umidità (pioggia, neve, ecc.). Durante i periodi freddi, il materiale prima della lavorazione, deve essere immagazzinato per almeno 12 ore ad una temperatura di + 5°C