



CAM distribuisce i prodotti :



CAM srl - Via Brodolini, 4 - 20872 Cornate d'Adda (MB) Italia - tel: 039 6060151 - info@camtetto.com - www.camtetto.com

SCHEMA TECNICA

RETE PER CAPPOTTO 160 gr in fibra di vetro

COD. RE160

Parametri

Peso finito	g/mq 160 (+/-5%)	EN 12127
Appretto	g/mq 26 (+/-5%)	EN 12127
Lunghezza	50 mt	
Altezza	1 mt	
Dimensioni maglia	4,5x4,5 mm (+/- 2%)	EN 12127
Numero filato (10ccm)	Ordito 20 (+/-0,5%) Trama 17 (+/-0,5%)	
Trama	G	Din 601101/1+2

Valori di prova resistenza alla trazione

Resistenza ordito	+/- 2000 N/5 cm	EN Iso 13934-1
Resistenza trama	+/- 2200 N/5 cm	EN Iso 13934-1
Allungamento ordito	2,2%	
Allungamento trama	2,6%	

Test dopo 6 ore

Resistenza ordito	1519,9 N/5 cm	
Resistenza trama	1825 N/5 cm	
Allungamento ordito	2,1%	
Allungamento trama	2,25%	

Test dopo 28 giorni

Resistenza ordito	1187,5 N/5 cm	
Resistenza trama	1125,4 N/5 cm	
Allungamento ordito	1,6%	
Allungamento trama	1,4%	